



Estrada do Gerne. PR 090, 18500 | Centro - Campo Magro/PR | CEP 83535-000

## **BOLETIM TÉCNICO**

**Produto: Textura Rústica Grafiato**

### **ESPECIFICAÇÕES:**

Densidade:	1,70 A 1,80 g/cm <sup>3</sup>
Cor:	Consultar catálogo
Diluição:	Produto pronto para uso
Secagem:	Ao toque: 3 horas Entre demãos: 6 horas Final: 72 horas

### **COMPOSIÇÃO QUÍMICA**

Emulsão acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas inertes, aditivos específicos, água e coalescentes.

### **CARACTERÍSTICAS E USOS PRINCIPAIS.**

É um revestimento acrílico que proporciona aos ambientes externos e internos um acabamento texturizado, moderno e sofisticado. Indicado para alvenaria, reboco, concreto, gesso, fibrocimento e superfície previamente pitados ou emassado.

### **RENDIMENTO:**

Embalagem com 25 kg rende até 14m<sup>2</sup> / demão

### **APLICAÇÃO:**

De

### **PREPARO DA SUPERFÍCIE:**

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber pintura. É importante que esteja limpa, seca sem partes soltas de reboco ou de pinturas velhas. Antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, mancha de gordura e outros contaminantes que podem comprometer o resultado da pintura.

**Lar**

[www.larquimica.com.br](http://www.larquimica.com.br)



Estrada do Cerne. PR 090, 18500 | Centro - Campo Magro/PR | CEP 83535-000

Repintura Observe o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições, lixe, remova o pó e aplique o grafiato.

Poeira e pó de lixamento: Remova com escova de pelo e um pano umedecido com água e deixe secar;

Superfície brilhante: Lixe ate a perda total do brilho e remova o pó de lixamento.

Fibrocimento ou substrato cerâmico porosos: Lava com solução de água e detergente neutro, enxágüe e aguarde a secagem, em seguida, aplique o fundo preparador de paredes, conforme recomendações da embalagem.

Superfícies novas de reboco ou concreto: A cura total do reboco novo é de 30 dias. Só depois desse período você deve iniciar o processo de pintura. Caso o reboco esteja com mais de 30 dias, pode aplicar o selador acrílico com primeira demão.

#### **ARMAZENAGEM:**

24 meses a partir da data de fabricação, desde que esteja em um local seco, fresco e ventilado, isento de pontos de ignição de calor.

**Lar**

[www.larquimica.com.br](http://www.larquimica.com.br)