



Estrada do Cerne. PR 090, 18500 | Centro - Campo Magro/PR | CEP 83535-000

## **BOLETIM TÉCNICO**

**Produto: TEXTURA RÚSTICA**

### **ESPECIFICAÇÕES:**

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| Densidade:  | 1,70 A 1,80 g/cm <sup>3</sup>        |
| Cor:        | Branco                               |
| Acabamento: | Rústico                              |
| Diluição:   | Produto pronto para uso              |
| Secagem:    | Ao toque: 3 horas<br>Final: 72 horas |

### **COMPOSIÇÃO QUÍMICA**

Emulsão acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas inertes, aditivos específicos, água e coalescentes.

### **CARACTERÍSTICAS E USOS PRINCIPAIS.**

É um revestimento acrílico que proporciona aos ambientes externos e internos um acabamento texturizado, moderno e sofisticado. Indicado para alvenaria, reboco, concreto, gesso, fibrocimento e superfície previamente pintados ou emassado.

### **RENDIMENTO:**

2 a 3 kg /m<sup>2</sup>

### **APLICAÇÃO:**

Rolo de textura sendo que o mercado oferece a possibilidade de variados efeitos de acabamento conforme o rolo.

### **PREPARO DA SUPERFÍCIE:**

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber pintura. É importante que esteja limpa, seca sem partes soltas de reboco ou de pinturas velhas. Antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, mancha de gordura e outros contaminantes que podem comprometer o resultado da pintura.

**Lar**

[www.larquimica.com.br](http://www.larquimica.com.br)



Estrada do Cerne. PR 090, 18500 | Centro - Campo Magro/PR | CEP 83535-000

Repintura: Observe o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições, lixe, remova o pó e aplique a textura.

Poeira e pó de lixamento: Remova com escova de pelo e um pano umedecido com água e deixe secar;

Superfície brilhante: Lixe ate a perda total do brilho e remova o pó de lixamento.

Fibrocimento ou substrato cerâmico porosos: Lava com solução de água e detergente neutro, enxágue e aguarde a secagem, em seguida, aplique o fundo preparador de paredes, conforme recomendações da embalagem.

Superfícies novas de reboco ou concreto: A cura total do reboco novo é em média de 30 dias. Só depois desse período você deve iniciar o processo de pintura. Caso o reboco esteja com mais de 30 dias, pode aplicar o selador acrílico como primeira demão.

#### **ARMAZENAGEM:**

24 meses a partir da data de fabricação, desde que esteja em um local seco, fresco e ventilado, isento de pontos de ignição de calor.

Boletim elaborado e revisado por Químico Responsável: 09.400.654 9º região.

**Lar**

[www.larquimica.com.br](http://www.larquimica.com.br)