



Estrada do Gerne. PR 090, 18500 | Centro - Campo Magro/PR | CEP 83535-000

BOLETIM TÉCNICO

Produto: Esmalte sintético Premium

ESPECIFICAÇÕES:

Densidade:	0,95 a 1,05 g/cm ³
Cor:	Vide Etiqueta.
Acabamento:	Brilhante
Diluição:	Rolo ou Pincel/Trincha: De 20% a 30 % com aguarrás da 2001 Produtos Automotivos. Pistola: 30% com aguarrás da 2001 Produtos Automotivos.
Secagem:	Ao toque: 40 minutos Entre demãos: 2 horas Final: 24 horas

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas inertes, aditivos específicos e secantes isento de chumbo.

CARACTERÍSTICAS E USOS PRINCIPAIS.

Produto com secagem rápida, alta resistência e bom rendimento indicado para pintura de superfície interna e externa de madeira, ferro, alumínio e galvanizados. Produto de fácil aplicação com característica de alta resistência as intempéries, possui ótima secagem e excelente acabamento.

RENDIMENTO:

0.9: Até 16m²
3.6l: Até 65m²

Rendimento variável de acordo com a diluição, rugosidade e absorção do substrato, preparação da superfície, métodos e técnicas de aplicação.

Lar

www.larquimica.com.br

APLICAÇÃO:

Rolo de espuma, pincel de cerdas macio ou pistola.

PREPARO DA SUPERFÍCIE:

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber pintura. É importante que esteja limpa, seca sem partes soltas de reboco ou de pinturas velhas.

Madeira nova: Lixar as farpas da madeira, aplicar o *Selador para Madeira Lar Verniz*, após a secagem lixar novamente, remover o pó e aplicar o esmalte.

Repintura em madeira: Lixar para eliminar o brilho, remover o pó e aplicar o esmalte.

Ferro novo: Lixar e aplicar uma demão de zarcão e aguardar 24 horas antes de aplicar o esmalte.

Ferro com ferrugem: Remover completamente o a ferrugem com lixa e/ou escova de aço. Aplicar uma demão de zarcão, após a secagem aplicar o esmalte.

Repintura: Lixar e eliminar completamente o brilho, tratar os pontos com ferrugem conforme instruções acima.

Alumínio novo: Aplicar fundo para galvanizado antes do esmalte.

Galvanizado novo: Aplicar fundo apropriado antes do esmalte.

ARMAZENAGEM:

24 meses a partir da data de fabricação, desde que esteja em um local seco, fresco e ventilado, isento de pontos com ignição de calor.

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem fora do alcance de crianças e animais. Durante a aplicação e secagem o ambiente deve estar ventilado. Evitar inalação dos vapores quando a aplicação for a pistola, utilizando mascara apropriada. Em caso de ingestão, não provocar vômito. Em caso com os olhos, lavar com água corrente em abundancia por no mínimo 15 minutos. Atenção: Produto desenvolvido para uso profissional. O uso por pessoas não habilitadas isenta a empresa de futuras reclamações.

Boletim elaborado e revisado por químico responsável: 09.400.654 9º região.