



Estrada do Cerne. PR 090, 18500 | Centro - Campo Magro/PR | CEP 83535-000

BOLETIM TÉCNICO

Produto: Esmalte Sintético Standard Preto Fosco

ESPECIFICAÇÕES:

Densidade:	1,20 a 1,30 g/cm ³
Cor:	Vide etiqueta
Acabamento:	Fosco
Diluição:	Rolo ou Pincel/Trincha: 10% com aguarrás da 2001 Produtos Automotivos. Pistola: De 15 a 20% com aguarrás da 2001 Produtos Automotivos
Secagem:	Ao toque: 1 a 2 horas Entre demãos: 7 horas Final: 24 horas

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas inertes, aditivos específicos e secantes isentos de chumbo.

CARACTERÍSTICAS E USOS PRINCIPAIS.

Indicado para pintura de superfície interna e externa de madeira, ferro, alumínio e galvanizados. Produto de fácil aplicação, boa resistência a intempéries, bom alastramento e boa aderência.

REDIMENTO:

Lar

www.larquimica.com.br



Estrada do Gerne. PR 090, 18500 | Centro - Campo Magro/PR | CEP 83535-000

0.9: Até 12,5m²

3,6: Até 50m²

Rendimento variável de acordo com a diluição, rugosidade e absorção do substrato, preparação da superfície, métodos e técnicas de aplicação.

APLICAÇÃO:

Rolo de espuma, pincel/ trincha de cerdas macio ou pistola.

PREPARO DA SUPERFÍCIE:

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber pintura. É importante que esteja limpa, seca sem partes soltas de reboco ou de pinturas velhas. Antes de pintar, corrija as imperfeições e elimine a umidade, mofo, pó, mancha de gordura e outros contaminantes que podem comprometer o resultado do produto.

Madeira nova: Lixar as farpas da madeira, aplicar o *Selador para madeira Lar Verniz*, após secagem lixar novamente, remover o pó e aplicar o esmalte.

Repintura em madeira: lixar para eliminar o brilho, remover o pó e aplicar o esmalte.

Ferro novo: Lixar e aplicar uma demão de Zarcão e aguardar 24 horas antes aplicar o esmalte.

Ferro com ferrugem: Remover completamente a ferrugem com lixa e/ ou escova de aço. Aplicar uma demão de Zarcão, após a secagem aplicar o esmalte.

Repintura: Lixar e eliminar completamente o brilho, tratar os pontos com ferrugem conforme instrução acima.

Alumínio novo: Aplicar fundo apropriado (Washe Primer) antes do esmalte.

Galvanizado: Aplicar fundo para galvanizado antes do esmalte.

ARMAZENAGEM:

24 meses a partir da data de fabricação, desde que esteja em um local seco, fresco e ventilado, isento de pontos de ignição de calor.

ATENÇÃO.

Lar

www.larquimica.com.br



Estrada do Cerne. PR 090, 18500 | Centro - Campo Magro/PR | CEP 83535-000

Manter a embalagem fora do alcance de crianças e animais. Durante a aplicação e secagem o ambiente deve estar ventilado. Evitar inalação dos vapores quando a aplicação for a pistola, utilizando máscara apropriada. Em caso de ingestão, não provocar vômito. Em caso com os olhos, lavar com água corrente em abundância por no mínimo 15 minutos. Atenção: Produto desenvolvido para uso profissional. O uso por pessoas não habilitadas isenta a empresa de futuras reclamações.

Boletim elaborado e revisado por Químico Responsável:09.400.654 9º região.

Lar

www.larquimica.com.br