



Estrada do Gerne. PR 090, 18500 | Centro - Campo Magro/PR | CEP 83535-000

BOLETIM TÉCNICO

Produto: Textura projetada

ESPECIFICAÇÕES:

Densidade:	1,80 a 2,00 g/cm ³
Cor:	Consultar catálogo
Diluição:	Diluir no Máximo em 3% de água potável.
Secagem:	Ao toque: 60 a 90 minutos Entre demãos: 6 horas Final: 5 a 7 dias

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Emulsão acrílica, cargas minerais inertes, pigmentos, aditivos e água como solventes.

CARACTERÍSTICAS E USOS PRINCIPAIS.

Indicado para alvenaria, reboco, concreto e cimento, para obtenção de um efeito texturizado, único e diferenciado.

RENDIMENTO:

2 a 2,5 kg/m².

Rendimento variável de acordo com a diluição, rugosidade e absorção do substrato, preparação da superfície, métodos e técnicas de aplicação.

APLICAÇÃO:

Pistola própria para textura projetada.

PREPARO DA SUPERFÍCIE:

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber pintura. É importante que esteja limpa, seca sem partes soltas de reboco ou de pinturas velhas.

Raspe para eliminar partes soltas, lixe para eliminar o brilho, impurezas e para uniformizar a superfície.



Estrada do Gerne. PR 090, 18500 | Centro - Campo Magro/PR | CEP 83535-000

Superfície com graxa ou gordura: Limpe com sabão ou detergente neutro.

Superfície com mofo: Limpe com solução 1/1 de água e água sanitária.

Obs. Nestes dois casos anteriores, enxaguar e aguardar a secagem.

Reboco novo: Aguardar a cura da superfície num prazo mínimo de 30 dias.

Reboco fraco: Aguardar a secagem e cura, aplicar o fundo preparador de paredes.

ARMAZENAGEM:

24 meses a partir da data de fabricação, desde que esteja em um local seco, fresco e ventilado, isento de pontos de ignição de calor.

Lar

www.larquimica.com.br