



Estrada do Gerne. PR 090, 18500 | Centro - Campo Magro/PR | CEP 83535-000

BOLETIM TÉCNICO

Produto: Tinta Óleo

ESPECIFICAÇÕES:

Densidade:	0,98 a 1,10 g/cm ³
Cor:	Vide Etiqueta.
Acabamento:	Brilhante
Diluição:	Rolo ou Pincel/Trincha: Diluir com 10% com aguarrás da 2001 Produtos Automotivos. Pistola: Diluir com 20% com aguarrás da 2001 Produtos Automotivos.
Secagem:	Ao toque: 5 a 6 horas Entre demãos: 10 horas Final: 24 horas

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas inertes, aditivos específicos e secantes isento de chumbo.

CARACTERÍSTICAS E USOS PRINCIPAIS.

Indicado para superfície externas interna de metais ferrosos, galvanizados e madeira, proporcionando maior proteção e facilidade de limpeza, produto de excelente qualidade e bom rendimento.

RENDIMENTO:

0.9: Até 10m²

3.6l: 40m²

Rendimento variável de acordo com a diluição, rugosidade e absorção do substrato, preparação da superfície, métodos e técnicas de aplicação.

Lar

www.larquimica.com.br



Estrada do Cerne. PR 090, 18500 | Centro - Campo Magro/PR | CEP 83535-000

APLICAÇÃO:

Rolo de espuma, pincel de cerdas macias ou pistola.

PREPARO DA SUPERFÍCIE:

Toda e qualquer superfície tem que estar bem preparada para receber pintura. É importante que esteja limpa, seca sem partes soltas de reboco ou de pinturas velhas.

Madeira nova: Lixar as farpas da madeira, aplicar o *Seladora para Madeira Lar*, após a secagem lixar, remover o pó e aplicar o óleo.

Repintura em madeira: Lixar para eliminar o brilho, remover o pó e aplicar o óleo.

Ferro novo: Aplicar uma demão de zarcão e aguardar 4 horas antes de aplicar o óleo.

Ferro com ferrugem: Remover completamente a ferrugem com lixa e/ou escova de aço. Aplicar uma demão de zarcão, após a secagem aplicar o óleo.

Repintura: Lixar e eliminar totalmente o brilho, tratar os pontos de ferrugem conforme a instrução a cima.

Alumínio novo: aplicar fundo para galvanizado antes do óleo.

Galvanizado novo: Aplicar fundo apropriado antes do óleo.

ARMAZENAGEM:

24 meses a partir da data de fabricação, desde que esteja em um local seco, fresco e ventilado, isento de pontos de ignição de calor.

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem fora do alcance de crianças e animais. Durante a aplicação e secagem o ambiente deve estar ventilado. Evitar inalação dos vapores quando a aplicação for a pistola, utilizando máscara apropriada. Em caso de ingestão, não provocar vômito. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância por no mínimo 15 minutos. Atenção: Produto desenvolvido para uso profissional. O uso por pessoas não habilitadas isenta a empresa de futuras reclamações.

Boletim elaborado e revisado por químico responsável: 09.400.654 9º região.

Lar

www.larquimica.com.br